

Общество с ограниченной ответственностью «СИ-ТЕРМ»

Юр. АДРЕС: 223743, Республика Беларусь, Минская обл., Солигорский р-н., а.г. Величковичи,

Производственная база ГУП «Солигорское ПМС»

Почтовый адрес и офис продаж: 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, к. 701

т/ф. 259-17-80

Технический лист:

Цилиндр СИ-ТЕРМ

ТУ ВУ 691988861.001-2017

Описание продукции:

Цилиндр СИ-ТЕРМ - цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на основе базальтовых пород. Цилиндры могут выпускаться кашированными армированной алюминиевой фольгой. Кашированные цилиндры по согласованию с заказчиком могут производиться с самоклеющимся на хлестом из фольги, что существенно упрощает монтаж

Область применения:

Тепловая изоляция технологических трубопроводов на объектах различных отраслей промышленности (включая пищевую промышленность) и строительного комплекса. Предельная температура применения +400°C. Группа горючести НГ по ГОСТ30244-94. Применяется в гражданском и промышленном строительстве при новом строительстве и реконструкции и утепление трубопроводов различного назначения. Возможно применение на воздуховодах круглого сечения в качестве теплоизоляционного слоя.



Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя	Ед. измерения	Цилиндр СИ-ТЕРМ Ц 75/А	Цилиндр СИ-ТЕРМ Ц 100/А
Коэффициент уплотнения, Кс *	-	1-1,05	1-1,05
Теплопроводность*	25	0,035	0,035
	125	0,053	0,049
Группа горючести	Группа	НГ	НГ
Плотность	кг/м ³	50-75	75-125
Содержание органических веществ	%, не более	2,5	2,5

Геометрические параметры

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение
Длина цилиндра	мм	1000 или 1200
Диаметр трубы (внутренний диаметр цилиндра)*	мм	18-324
Толщина стенки цилиндра*	мм	20,30,40,50,60,70,80,90,100,120,130

*набор диаметров соответствует стандартным диаметрам труб.